

# Viguería laminada natural de abeto



## Elementos técnicos

<b>Composición</b>	MADERA DE ABETO NATURAL
<b>Origen</b>	EUROPA

## Características y usos

Por su extraordinaria capacidad de absorber los esfuerzos de tracción, flexión y compresión la viguería laminada es la mejor opción para construir todo tipo de estructuras en madera, de forma segura, fiable y duradera. La madera de abeto es de baja impregnabilidad (nivel 3-4) y de durabilidad (nivel 4) frente a ataques de hongos, insectos, xilófagos y termitas. En condiciones de humedad del 12%, la densidad es de 440-480 kg/m<sup>3</sup> (aprox.).

Recomendación: Tratamiento con producto Protector Dekor-Lasur.

## Presentación producto

Referencia	Medidas	Peso/Ud.
MP29-2031	10x10x300 cm	13.5 Kg
MP29-1014	12x06x300 cm	9.4 Kg
MP29-2022	12x06x450 cm	14.1 Kg
MP29-2026	12x12x300 cm	18.7 Kg
MP29-2025	16x08x450 cm	25 Kg
MP29-2033	16x08x600 cm	33.4 Kg
MP29-2028	16x16x300 cm	33.4 Kg
MP29-2037	20x10x450 cm	34.5 Kg
MP29-2029	20x10x600 cm	52.2 Kg
MP29-2020	20x20x600 cm	104.44 Kg
MP29-1021	24x12x ML	-