

# Taco Teruel natural



## Elementos técnicos

<b>Referencia</b>	MA34-32TA
<b>Acabado</b>	NATURAL
<b>Color</b>	NARANJA - MARRÓN
<b>Composición</b>	PIEDRA CALIZA
<b>Origen</b>	TERUEL
<b>Certificaciones</b>	PIEDRA NATURAL DE ARAGÓN

## Características y usos

Aplicación en mampostería.

Resistencia a la compresión (EN1926:2007) 81.49 MPa

Densidad aparente (EN1936:2007): 2650 Kg/m<sup>3</sup>

Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755:2008): 0.70%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN12372:2007) 17.80 MPa

Resistencia al desgaste por abrasión (EN14157:2005) 21.5 mm

Porosidad abierta (EN1936:2007): 1.87%

## Presentación producto

<b>Unidad de venta</b>	Jaula	<b>Cantidad/saco</b>	-
<b>Peso</b>	1400 - 1600 Kg	<b>Cantidad/palet</b>	-
<b>Embalaje</b>	Jaula	<b>Cantidad/big bag</b>	-
<b>Disponibilidad</b>	según cantera	<b>Rendimiento</b>	6 a 6.5 M2/jaula