

# Aplacado Teruel



## Elementos técnicos

<b>Referencia</b>	MA34-AP02
<b>Medidas</b>	LARGO LIBRE X 20 X 10-8 CM
<b>Color</b>	OCRE - MARRÓN
<b>Composición</b>	PIEDRA CALIZA
<b>Origen</b>	TERUEL
<b>Certificaciones</b>	PIEDRA NATURAL DE ARAGÓN

## Características y usos

Aplicación en mampostería.

Resistencia a la compresión (EN19262007) 81.49 MPa

Densidad aparente (EN19362007): 2650 Kg/m<sup>3</sup>

Absorción de agua a presión atmosférica (EN137552008): 0.70%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN123722007) 17.80 MPa

Resistencia al desgaste por abrasión (EN141572005) 21.5 mm

Porosidad abierta (EN19362007): 1.87%

## Presentación producto

<b>Unidad de venta</b>	M2	<b>Cantidad/saco</b>	-
<b>Peso</b>	180 Kg/M2	<b>Cantidad/palet</b>	9 M2
<b>Embalaje</b>	Palet 100x100 cm	<b>Cantidad/big bag</b>	-
<b>Disponibilidad</b>	según cantera	<b>Rendimiento</b>	-