

# Losa Licorella



## Elementos técnicos

<b>Referencia</b>	según medida
<b>Medidas</b>	según modelo
<b>Color</b>	NEGRO/OXIDO
<b>Composición</b>	ESQUISTO
<b>Origen</b>	PORTUGAL
<b>Certificaciones</b>	NORMAS UNE MARCADO CE

## Características y usos

Aplicación en pavimentos aplacados.

Densidad aparente (EN19362007): 2780 Kg/m<sup>3</sup>

Absorción de agua a presión atmosférica (EN137552008): 0.2%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN123722007) 56.80 MPa

Resistencia al deslizamiento mediante péndulo de fricción (EN142312004):  
valor SRV seco 73 - valor SRV húmedo 57.

## Presentación producto

<b>Unidad de venta</b>	M2	<b>Cantidad/saco</b>	-
<b>Peso</b>	según modelo	<b>Cantidad/palet</b>	20 a 25 M2/palet
<b>Embalaje</b>	palet	<b>Cantidad/big bag</b>	-
<b>Disponibilidad</b>	según cantera	<b>Rendimiento</b>	Merma 12 a 15%