

Losa Teruel



Elementos técnicos

Referencia	L008-3CAR - L008-8CAR
Medidas	GROSOR 3 A 4 CM - 4 A 6 CM
Color	GRIS - BEIGE
Composición	PIEDRA CALIZA
Origen	ESPAÑA
Certificaciones	PIEDRA NATURAL DE ARAGÓN

Características y usos

Aplicación en paramentos verticales y suelos exteriores. Opus incertum.

Resistencia a la flexión (EN12372:2007): 17.80 MPa

Resistencia a la compresión (EN1926:2007): 81.49 MPa

Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755:2008): 0.70%

Resistencia al desgaste por abrasión (EN14157:2005): 21.5MM

Densidad aparente (EN1936:2007): 2650 KG/M3

Porosidad BIERTA (EN1936:2007) 1.87%

Presentación producto

Unidad de venta	M2	Cantidad/saco	
Peso	690Kg/M2 - 130KG/M2	Cantidad/palet	20 M2 - 12 M2
Embalaje	Palet	Cantidad/big bag	
Disponibilidad	todo el año	Rendimiento	MERMA +/- 15%