

Panel premontado laja multicolor



Elementos técnicos

Referencia	MA34-PANEL6
Medidas	(55 X 15) X 1/2 CM
Color	OXIDO Y GRIS
Composición	PIZARRA OXIDADA
Origen	ASIA
Certificaciones	NORMAS UNE. MARCADO CE

Características y usos

Aplicación en paramentos verticales.

Densidad aparente (EN19362007): 2700 Kg/m³

Absorción de agua a presión atmosférica (EN137552008): 1.1%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN123722007) aprox. 21.7 MPa

Determinación carga de rotura para anclajes (EN133642002): 1650 N

Envejecimiento por choque térmico (EN140662014): 16.5%

Resistencia a la compresión uniaxial (EN19262007): 113 MPa

Presentación producto

Unidad de venta	M2	Cantidad/saco	
Peso	55 Kg/M2	Cantidad/palet	48 cajas x 7u= 27.72 M2
Embalaje	7Uds/caja cartón	Cantidad/big bag	
Disponibilidad	todo el año	Rendimiento	

Test de resina paneles premontados

ESTUDIO DE LA CARGA DE ROTURA POR PRESIÓN	MÍNIMO ESTÁNDAR	RESULTADO TEST
1º MANIPULACIÓN ESTÁNDAR (SECADO 48 HORAS)	10,00 MPa.	12,40 MPa.
2º TRAS CURADO TOTAL DEL AGUA (SECADO 168 HORAS)	7,00 MPa.	7,39 MPa.
3º CARGA DE ROTURA A ALTAS TEMPERATURAS (80º C)	7,00 MPa.	7,45 MPa.
4º CARGA DE ROTURA TRAS 50 CICLOS HIELO-DESHIELO	7,00 MPa.	7,19 MPa.
RESISTENCIA AL IMPACTO	3,00 MPa.	4,77 MPa.

TEST REPORT.- Nº 200830701

NATIONAL RESEARCH CENTER OF TESTING TECHNIQUES FOR BUILDING MATERIALS