

Piqueta de esquisto



Elementos técnicos

Referencia	según medida
Medidas	según modelo
Color	NEGRO/OXIDO
Composición	ESQUISTO
Origen	PORTUGAL
Certificaciones	NORMAS UNE MARCADO CE

Características y usos

Aplicación en borduras y empalizadas. 4 caras naturales, extremidades serradas.

Densidad aparente (EN1936:2007): 2780 Kg/m³

Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755:2008): 0.2%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN12372:2007) 56.80 MPa

Resistencia al deslizamiento mediante péndulo de fricción (EN14231:2004):
valor SRV seco 73 - valor SRV húmedo 57.

Presentación producto

Unidad de venta	Pieza	Cantidad/saco	-
Peso	15 Kg / ML	Cantidad/palet	según modelo
Embalaje	palet	Cantidad/big bag	-
Disponibilidad	según cantera	Rendimiento	