

Piqueta de pizarra



Elementos técnicos

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Referencia | según medida |
| Medidas | según modelo |
| Color | GRIS OSCURO/NEGRO |
| Composición | PIZARRA |
| Origen | ESPAÑA |
| Certificaciones | DECLARACIÓN DE PRESTACIONES NAN0121 |

Características y usos

Aplicación en borduras y empalizadas.

Densidad aparente (EN1936:2007): 2736 Kg/m³

Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755:2008): 0.48%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN12372:2007) 38.10 MPa

Energía de rotura por impacto (EN14185:2004): 49.4J

Envejecimiento por choque térmico (EN14066:2014): 0.2%

Resistencia al deslizamiento mediante péndulo de fricción (EN14231:2004):
valor SRV seco 91 - valor SRV húmedo 53.

Presentación producto

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Unidad de venta | Pieza | Cantidad/saco | - |
| Peso | según modelo | Cantidad/palet | según modelo |
| Embalaje | palet | Cantidad/big bag | - |
| Disponibilidad | según cantera | Rendimiento | |