

# Taco cizallado Teruel gris



## Elementos técnicos

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Referencia</b>      | MA34-02TE - MA34-34TA    |
| <b>Medidas</b>         | GRUESO 10/12CM - 8/10CM  |
| <b>Color</b>           | GRIS - MARRÓN            |
| <b>Composición</b>     | PIEDRA CALIZA            |
| <b>Origen</b>          | TERUEL                   |
| <b>Certificaciones</b> | PIEDRA NATURAL DE ARAGÓN |

## Características y usos

Aplicación en mampostería.

Resistencia a la compresión (EN1926:2007) 81.49 MPa

Densidad aparente (EN1936:2007): 2650 Kg/m<sup>3</sup>

Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755:2008): 0.70%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN12372:2007) 17.80 MPa

Resistencia al desgaste por abrasión (EN14157:2005) 21.5 mm

Porosidad abierta (EN1936:2007): 1.87%

## Presentación producto

|                        |                |                         |                             |
|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Unidad de venta</b> | Jaula          | <b>Cantidad/saco</b>    | -                           |
| <b>Peso</b>            | 1400 - 1600 Kg | <b>Cantidad/palet</b>   | -                           |
| <b>Embalaje</b>        | Jaula          | <b>Cantidad/big bag</b> | -                           |
| <b>Disponibilidad</b>  | según cantera  | <b>Rendimiento</b>      | 5 a 6 M <sup>2</sup> /jaula |