

Taco cizallado Teruel



Elementos técnicos

Referencia	MA34-03TE
Medidas	FINO 5/10CM
Color	NARANJA - MARRÓN
Composicion	PIEDRA CALIZA
Origen	TERUEL
Certificaciones	PIEDRA NATURAL DE ARAGÓN

Características y usos

Aplicación en mampostería.

Resistencia a la compresión (EN1926:2007) 81.49 MPa

Densidad aparente (EN1936:2007): 2650 Kg/m³

Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755:2008): 0.70%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN12372:2007) 17.80 MPa

Resistencia al desgaste por abrasión (EN14157:2005) 21.5 mm

Porosidad abierta (EN1936:2007): 1.87%

Presentación producto

Unidad de venta	BiG BAG O JAULA	Cantidad/saco	-
Peso	1.300 Kg	Cantidad/palet	-
Embalaje	Palet	Cantidad/big bag	-
Disponibilidad	según cantera	Rendimiento	8 M2