

# Barette de schiste Portugal



## Éléments techniques

<b>Référence</b>	L008-23TA - MA34-23TA
<b>Dimensions</b>	IRREG. (DÉCOUPE MANUELLE - ECLATÉE)
<b>Couleur</b>	NOIR/ROUILLE
<b>Composition</b>	SCHISTE
<b>Origine</b>	PORTUGAL
<b>Certifications</b>	NORMES CE.

## Caractéristiques et utilisation

Application en maçonnerie.

Densité apparente (EN1936:2007) : 2780 Kg/m<sup>3</sup>

Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN13755:2008) : 0,2%.

Résistance à la flexion sous charge concentrée (EN12372:2007) 56.80 MPa

Résistance au glissement par friction pendulaire (EN14231:2004) :  
valeur SRV sèche 73 - valeur SRV humide 57.

## Présentation produit

<b>Unité de vente</b>	Palette	<b>Quantité/sac</b>	-
<b>Poids</b>	1500 Kg	<b>Quantité/palette</b>	Aprox 7 M2
<b>Emballage</b>	Palette	<b>Quantité/big bag</b>	-
<b>Disponibilité</b>	Selon la carrière	<b>Rendement</b>	-