

Bloc de schiste Portugal



Éléments techniques

Référence	Selon la taille
Dimensions	Selon le modèle
Couleur	NOIR/ROUILLE
Composition	SCHISTE
Origine	PORTUGAL
Certifications	NORMES CE.

Caractéristiques et utilisation

Application dans la décoration et l'aménagement paysager.

Densité apparente (EN19362007) : 2780 Kg/m³

Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN137552008) : 0,2%.

Résistance à la flexion sous charge concentrée (EN123722007) 56.80 MPa

Résistance au glissement par friction pendulaire (EN142312004) :
valeur SRV sèche 73 - valeur SRV humide 57.

Présentation produit

Unité de vente	Palette	Quantité/sac	-
Poids	Selon le modèle	Quantité/palette	2 U/palette
Emballage	Palette	Quantité/big bag	-
Disponibilité	Selon la carrière	Rendement	