

Dalle Licorella



Éléments techniques

Référence	SELON LES DIMENSIONS
Dimensions	SELON LE MODÈLE
Couleur	NOIR/ROUILLE
Composition	SCHISTE
Origine	PORTUGAL
Certifications	NORMES CE.

Caractéristiques et utilisation

Application dans les chaussées pavées.

Densité apparente (EN19362007) : 2780 Kg/m³

Absorption d'eau à pression atmosphérique (EN137552008) : 0,2 %

Résistance à la flexion sous charge concentrée (EN123722007) 56,80 MPa

Résistance au glissement par friction pendule (EN142312004) :
valeur SRV sèche 73 - valeur SRV humide 57.

Présentation produit

Unité de vente	M2	Quantité/sac	
Poids	Selon le modèle	Quantité/palette	20 à 25 M2/palette
Emballage	Palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	Selon la carrière	Rendement	Diminution 12 à 15%