

Pas japonais phylladique moyenne



Éléments techniques

Référence	L008-17PJ
Dimensions	ÉPAISSEUR 2 A 3 CM
Couleur	CUIVRÉ - ROUGE - GRIS
Composition	PHYLITE SERICITE
Origine	EUROPE
Certifications	

Caractéristiques et utilisation

Application sur sols extérieurs.

Résistance à la flexion: 31.96 MPa

Absorption de l'eau:: 0.87%

Densité apparente: 2870 KG/M3

Présentation produit

Unité de vente	pièce	Quantité/sac	
Poids	14 Kg	Quantité/palette	80/90 Uds
Emballage	Palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	toute l'année	Rendement	MERMA +/- 15%

Pas japonais phylladique petite



Éléments techniques

Référence	L008-19PJ
Dimensions	ÉPAISSEUR 2 A 3 CM
Couleur	CUIVRÉ - ROUGE - GRIS
Composition	PHYLITE SERICITE
Origine	EUROPE
Certifications	

Caractéristiques et utilisation

Application sur sols extérieurs.

Résistance à la flexion: 31.96 MPa

Absorption de l'eau:: 0.87%

Desnité apparente: 2870 KG/M3

Présentation produit

Unité de vente	pièce	Quantité/sac	
Poids	10 Kg	Quantité/palette	100/110 Uds
Emballage	Palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	toute l'année	Rendement	MERMA +/- 15%

Pas japonais phylladique géant



Éléments techniques

Référence	L008-18PJ
Dimensions	ÉPAISSEUR 2 - 3 CM
Couleur	CUIVRÉ - ROUGE - GRIS
Composition	PHYLITE SERICITE
Origine	EUROPE
Certifications	

Caractéristiques et utilisation

Application sur sols extérieurs.

Résistance à la flexion: 31.96 MPa

Absorption de l'eau: 0.87%

Densité apparente: 2870 KG/M3

Présentation produit

Unité de vente	Pièce	Quantité/sac	
Poids	21 Kg	Quantité/palette	70/80 Uds
Emballage	Palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	toute l'année	Rendement	MERMA +/- 15%