

Piquet de schiste



Éléments techniques

Référence	Selon la taille
Dimensions	Selon le modèle
Couleur	NOIR/ROUILLE
Composition	SCHISTE
Origine	PORTUGAL
Certifications	NORMES CE

Caractéristiques et utilisation

A utiliser dans les bordures et les palissades. 4 faces naturelles, extrémités sciées.

Densité apparente (EN1936:2007) : 2780 Kg/m³

Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN13755:2008) : 0,2%.

Résistance à la flexion sous charge concentrée (EN12372:2007) 56,80 MPa

Résistance au glissement par friction pendulaire (EN14231:2004) :
valeur SRV sèche 73 - valeur SRV humide 57.

Présentation produit

Unité de vente	Pièce	Quantité/sac	
Poids	15 Kg / ML	Quantité/palette	Selon le modèle
Emballage	Palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	Selon la carrière	Rendement	