

Lauze quartzite rustique



Éléments techniques

Référence	L008-2CUR - L008-1CUR
Dimensions	ÉPAISSEUR: 2 A 3 CM - 3 A 4 CM
Couleur	OR - GRIS/VERT
Composition	QUARTZITE MICACÉ
Origine	EUROPE
Certifications	NORMES CE

Caractéristiques et utilisation

Application sur les surfaces verticales et les sols extérieurs. Opus incertum.

Densité apparente (EN19362007) : 2920 Kg/m³

Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN137552008) : 0,18%.

Résistance à la flexion : 13,50 MPa

Résistance à l'abrasion : 12.10 MM

Présentation produit

Unité de vente	Palette	Quantité/sac	
Poids	1.4 TN - 1.6 TN	Quantité/palette	30 M ² - 20 M ²
Emballage	Palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	Toute l'année	Rendement	DIMINUTION DE +/- 15%