

Lauze Teruel



Éléments techniques

Référence	L008-3CAR - L008-8CAR
Dimensions	ÉPAISSEUR 3 A 4 CM - 4 A 6 CM
Couleur	GRIS - BEIGE
Composition	PIERRE CALCAIRE
Origine	ESPAGNE
Certifications	PIERRE NATURELLE D'ARAGON

Caractéristiques et utilisation

Application sur les surfaces verticales et les sols extérieurs. Opus incertum.

Résistance à la flexion (EN12372:2007) : 17,80 MPa

Résistance à la compression (EN1926:2007) : 81,49 MPa

Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN13755:2008) : 0,70%.

Résistance à l'usure par abrasion (EN14157:2005) : 21,5MM

Densité apparente (EN1936:2007) : 2650 KG/M3

Porosité BIERTA (EN1936:2007) 1,87%.

Présentation produit

Unité de vente	M2	Quantité/sac	
Poids	690Kg/M2 - 130KG/M2	Quantité/palette	20 M2 - 12 M2
Emballage	Palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	Toute l'année	Rendement	DIMINUTION DE +/- 15%