

# Angle placage Rubielos



## Éléments techniques

<b>Référence</b>	L008-7CAR - L008-5CAR - L008-03CAR
<b>Dimensions</b>	ÉPAISSEUR : 3 À 4 CM - 1 À 2 CM
<b>Couleur</b>	JAUNE - OCRE
<b>Composition</b>	PIERRE CALCAIRE
<b>Origine</b>	EUROPE
<b>Certifications</b>	NORMES CE

## Caractéristiques et utilisation

À utiliser sur les surfaces verticales et les sols extérieurs.

Densité apparente (EN19362007) : 2550 Kg/m<sup>3</sup>

Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN137552008) : 5,7%.

Résistance à la flexion. Valeur minimale attendue (EN123722007) : 7,9 MPa

Résistance à la congélation-décongélation : Classe 1

## Présentation produit

<b>Unité de vente</b>	ML	<b>Quantité/sac</b>	
<b>Poids</b>	40 Kg/ML - 16KG/ML	<b>Quantité/palette</b>	15 ML - 20 ML
<b>Emballage</b>	Palette	<b>Quantité/big bag</b>	
<b>Disponibilité</b>	Toute l'année	<b>Rendement</b>	