

Barrete Teruel naturel



Éléments techniques

Référence	MA34-32TA
Acabado	NATUREL
Couleur	ORANGE - MARRON
Composition	PIERRE CALCAIRE
Origine	TERUEL
Certifications	PIERRE NATURELLE D'ARAGON

Caractéristiques et utilisation

Application en maçonnerie.

Résistance à la compression (EN1926:2007) 81,49 MPa

Densité apparente (EN1936:2007) : 2650 Kg/m³

Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN13755:2008) : 0,70%.

Résistance à la flexion sous charge concentrée (EN12372:2007) 17.80 MPa

Résistance à l'usure par abrasion (EN14157:2005) 21,5 mm

Presentación producto

Unité de vente	Cage	Quantité/sac	-
Poids	1400 - 1600 Kg	Quantité/palette	-
Emballage	Cage	Quantité/big bag	-
Disponibilité	Selon la carrière	Rendement	6 a 6.5 M2/cage