

Poste eucalipto



Elementos técnicos

Acabado	Rústico
Composición	Eucalipto rojo
Origen	España
Disponibilidad	Todo el año

Propiedades físicas:

Densidad: 740-760 kgs/m³.
 Medianamente nerviosa.
 Fibra entrelazada y puede presentar bolsas de goma.
 Duramen no impregnable y albura impregnable.

Coefficientes de contracción:

Volumétrica: Medianamente nerviosa
 Tangencial: 5
 Radial: 3
 Dureza: 4,4 Semidura
 Flexión estática (N/mm²): 112
 Modulo elasticidad (N/mm²): 6800-7950
 Compresión axial (N/mm²): 48,5-55
 Compresión perpendicular (N/mm²): 13,6
 Cortante (N/mm²): 15,3
 Flexión dinámica (J/cm²): 3

Presentación producto

Referencias	Medidas	Diámetro
MA09-EU001	270 cm	2/4 cm
MA09-EU002	200 cm	4/6 cm
MA09-EU003	250 cm	4/6 cm
MA09-EU004	300 cm	6/8 cm
MA09-EU006	400 cm	10/12 cm
MA09-EU005	300 cm	12/14 cm