

## Paso japonés Rubielos envejecido



### Elementos técnicos

<b>Referencia</b>	L008-22PJ
<b>Medidas</b>	GROSOR: 4 CM
<b>Color</b>	BLANCO
<b>Composición</b>	PIEDRA CALIZA
<b>Origen</b>	EUROPA
<b>Certificaciones</b>	NORMAS UNE. MARCADO CE

### Características y usos

Aplicación para suelos exteriores.

Densidad aparente (EN19362007): 2550 Kg/m<sup>3</sup>

Absorción de agua a presión atmosférica (EN137552008): 5.7%

Resistencia a la flexión. Valor mínimo esperado (EN123722007): 7.9 MPa

Resistencia al hielo-deshielo: Clase 1

### Presentación producto

<b>Unidad de venta</b>	M2	<b>Cantidad/saco</b>	
<b>Peso</b>	1800 Kg/palet	<b>Cantidad/palet</b>	20 M2 (21 hiladas)
<b>Embalaje</b>	Palet	<b>Cantidad/big bag</b>	
<b>Disponibilidad</b>	todo el año	<b>Rendimiento</b>	MERMA DE +/- 15%