





Ceylon 55/110

Una experiencia celestial.

Ceylon, uno de los productos estrella de la colección Turfgrass, ofrece una experiencia exótica con su combinación de siete colores diferentes. Sus hilos de pelo largo brindan una suavidad excepcional y una sensación de lujo, mientras que la alta densidad de la punzada y el peso del césped garantizan una durabilidad sobresaliente en este elegante producto.

FORMATOS

2×25 m

GARANTIA (Años - KLy)

8 - 1000 Kly

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

- ISO 9001_GESTIÓN DE LA CALIDAD
- Solidez del color ≥ 4
- Permeabilidad del agua 601/min/m²

MEDIOAMBIENTE

• ISO 14001_GESTIÓN AMBIENTAL

SEGURIDAD_

- Certificación al fuego: Efl
- ISO 45001_Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- Auditoria Social, 2-Pillar SMET

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

OBSERVACIONES

En caso de que se añada relleno al césped artificial Turfgrass, utilice arena de sílice redondeada (no angular), tamizada, lavada y secada. El uso de cualquier otro tipo de material de relleno invalidará la garantía Turfgrass.

*Las garantías estándar se aplican a regiones con una irradiación horizontal global inferior o igual a 1800 KWH/m2/año o 155 KLy/m2/año. Para regiones con una irradiación horizontal global superior a 1800 KWH/m2/año o 155 KLy/m2/año, por favor, consulta nuestra política de garantía.

Características técnicas



Hilo

Monofilamento + Semi Texturizado

+ Texturizado Composición: 70% PE - 30% PP Dtex.: 18500 DTex (±5%) Peso: 1645 gr/m² (±10%)

Colores:

Monofilamento: Campo / Manzana Semi Texturizado: Campo / Manzana / Verde Texturizado: Crema / Verde



Tufting

Galga: 5/8"

Altura: 55 mm (±5%) Altura total: 57 mm (±5%)

Puntadas: 6930 m² (±10%) 110 ml (±10%) -



Soporte

Soporte primario: Backing doble

100% PP, UV Estabilizado

Acabado: Poliuretano



Producto final

Peso total: 2545 gr/m² (±10%)



Con el fin de mejorar constantemente la calidad de nuestros productos a las últimas normas técnicas, Turfgrass® se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características técnicas. Los valores declarados son valores medios aproximados y podrían variar en un ±10% (altura de las fibras ±5%) debido a razones técnicas.

